
オールマイティー接着剤

● 製品番号及び容量

71830 0.4Kg

● 特 長

- ◆ 環境にやさしく、無毒の乾燥の早い高性能な建築用接着剤です。
- ◆ 溶剤を含まず、世界のどのような厳しい VOC 規制も軽くクリアしています。
- ◆ 接着剤自体からは、どのような揮発性ガスも発生せず、臭いも低く乾燥すれば無臭になります。
- ◆ 固形分 100%、溶剤不使用のため乾燥後の縮みがほとんど出ません。
- ◆ 化学物質過敏症の人々にも安全に使用できます。
- ◆ 接着後のせん断力は 500psi(35kg/cm²)以上
- ◆ 金属、木材、石材、木材など、ほとんどの建築材料

● 使用方法及び注意事項

- ◆ 接着面は、汚れや異物を完全に除去するためサnder掛けするのが望ましいです。改修の場合は古い接着剤は確実に除去し、浮いているような面はアンカーボルトなどにより確実に固定しておきます。
- ◆ 標準のコーキングガンで接着面に必要量押し出します。その後、へらで接着面全体に薄く均等に

塗り広げて接着していきます。

- ◆ メキシカンペーパーや磁気タイルなどの接着では、壁面は 2.5~3 ミリ高さの V ノッチ、床面はスクエアノッチに 3 インチを塗付します。大型の重量のあるタイルは 3~5 ミリの高さの V ノッチで塗付します。通常の接着には 1~2 ミリの V ノッチで十分です。
- ◆ V ノッチ 2.5~3 ミリ高さの塗付で、約 1kg で 4 から 6m²、1~2 ミリの V ノッチで 10~15m² が目安です。
- ◆ 通常の状態、完全乾燥には 24 時間程度必要です。床面での使用では、施工後 1 日程度は歩行禁止が必要になります。
- ◆ 気温が 8℃以下、タイルなど被接着物の温度が 5℃以下になる日や、湿度が 85%以上になるような日には使用を避けてください。
- ◆ はみ出た余分な接着剤はカッターナイフで除去し、アルコールで拭き取ります。

エイ・エフ・エム ジャパン株式会社

〒501-8631 岐阜県羽島市堀津町横手3丁目18-2

info@agm-j.com <http://www.afm-j.com>