

グラウトシーラー

● 製品番号及び容量

31203 0.9Kg

● ホルムアルデヒド放散等級

● 特 長

◆ 樹脂成分を全く含まないミネラル分だけの完全ゼロ VOC、タイル目地専用撥水材です。

◆ モルタル目地のような吸水性のある目地に撥水性を持たせるシーラー材です。樹脂性目地には効果がありません。塗装後、シーラー成分がモルタル成分と同化し防水層を形成し、防水防湿効果を長期間保持します。

◆ シリコン成分を含んでいませんから、黒く汚染することはありません。

◆ 防カビ剤は含んでいませんから、カビ防止はできません。目地の水を撥水してカビの繁茂することは低減できます。塩素系カビ取り剤を使用するとシーラーのミネラル分も溶解され、防水効果が損なわれる場合があります。そのような場合は、シーラーを再塗装してください。

◆ ゼロ VOC シーラーであり、臭いが全く無く、作業者にも負担がなく、居住者にも負担が少ない塗料です。

◆ 化学物質過敏症の人々にも安全で安心なシーラー材で多くの実績と中立第三者認証機関 SCS の小型チャンバーを使用した質量分析試験でも有害化学物質の放散が世界のどの基準に比べても低いことが認証されています。

● 乾燥時間／塗装間隔

乾燥時間	指触	10分～20分
	指圧	20分～30分

乾燥時間は常温での目安であり、塗装時の温度と湿度により異なります。

重ね塗りに長時間置いた場合には、表面の埃や汚れを確実に取り除いてから行います。

塗装方法及び注意事項

◆ スポンジパッド、細筆で塗装できます。

◆ 目地に沿って適当量を浸透させていきます。

◆ 目地は必ず乾燥させておきます。風呂場などでは、窓を24時間以上全開にして、できれば扇風機などで送風し乾燥を確実にします。

◆ カビなどの生物汚染、石鹼などの目地の汚れは適切な方法で確実に取り除いておいてください。

◆ 壁面で、上部からシーラーを目地に沿って垂らしこむことも有効です。その場合は、吸収されずに床面に流れ出すシーラーを雑巾などで吸い取り、床面に広がらない処置をしてください。

◆ 床面にシーラーを全体に広げて塗付することは避けてください。

◆ 目地からはみ出たシーラーでタイルの風合いが変わる場合は、シーラーが乾燥する前に湿った雑巾で拭き取ってください。通常は、グラウトシーラーにはツヤが出ませんから、風合いが変わることは余り無いシーラーです。

◆ 1回の塗装で効果を発揮します。

◆ 気温が8℃以下、塗料温度が5℃以下になる日や、湿度が85%以上になるような日には塗装を避けてください。

◆ 塗装中や塗装後3日間は換気を十分に取って乾燥を促進してください。水性塗料に含まれる水分で塗装空間が飽和水蒸気量になると、水性塗料は乾燥しません。

◆ 使用した塗装具は、塗料が乾燥する前に水道水で洗浄し、陰干してください。

エイ・エフ・エム ジャパン株式会社

〒501-6331 岐阜県羽島市堀津町横手3丁目18-2

info@agm-j.com <http://www.afm-j.com>