

メグゼシール

● 製品番号及び容量

31107	3.8Kg
31307	19.0Kg

● ホルムアルデヒド放散等級

F☆☆☆☆

● 特 長

◆ シルキーで落ち着いたつやの、防水・防油コート材です。特に、サラダ油などの食物油に強くキッチンやガスレンジ前の床、ダイニングルームのカウンターに最適です。

◆ アクリル・ウレタン透明塗料で、ノンスリップ効果があり、耐摩耗性も高く、ブティックなどおしゃれな店舗の木床のメンテナンスワックスとしても有効です。

◆ 殆どの水性塗料仕上げのリコート材としても有効です。リフォーム時に旧塗膜が水性であれば、こだわらずに使用できます。

◆ 土足でもキズがつきにくく、ヒールマークで黒く変色することも少なく、店舗の木床のリフォームに最適なコストパフォーマンスの高いシール材です。(新設時は、適切なウレタン塗料をご使用ください。)

◆ レストランなどの厨房のコンクリート床に、食物油混じりの熱湯に対しても耐性があるリコート材として最適です。超微臭で施工後の臭いの問題も発生しにくい。

◆ 超低 VOC 塗料であり、臭いが低く作業にも負担が少なく、乾燥すればほぼ無臭になり、居住者にも負担が少ない塗料です。

◆ 下地からの有害ガスの放散と、シンク効果を低減し室内空気汚染を最小限にします。化学物質過敏症の人々にも安全で安心なシーラーで多くの実績と中立第三者認証機関 SCS の小型チャンバーを使用した質量分析試験でも有害化学物質の放散が世界のどの基準に比べても低いことが認証されています。

● 塗 装 条 件

塗装方法	刷毛・スポンジパッド	スプレー
希釈率(%)	—	—
希釈剤	—	—
標準塗布量 Kg/m ² /回	0.06~0.08	0.12~ 0.25

スプレー塗装は LPLV 塗装の想定量です。
希釈率、標準塗布量は個々の条件により異なります。希釈率は塗料の乾燥時間で調整しま

す。

● 乾燥時間／塗装間隔

乾燥時間	指触	10分~20分
	指圧	20分~30分
塗装間隔	4時間／最長7日間	

乾燥時間は常温での目安であり、塗装時の温度と湿度により異なります。

重ね塗りに長時間置いた場合には、表面の埃や汚れを確実に取り除いてから行います。

塗装方法及び注意事項

◆ 刷毛、スポンジパッド、スプレーで塗装できます。

◆ ローラーは泡噛みが発生し不適です。レーヨン製塗装具は使用しないでください。

◆ 耐摩耗性や防水・防油性のため、できるだけ薄く均一に塗装してください。重ね塗りに4時間以上置き、十分乾燥させてから施工してください。

◆ 使用する前に攪拌を十分行います。ただし、容器を振って攪拌することは小さな気泡を含み塗装しにくくなりますから厳禁です。

◆ 比較的新しい油性ウレタンに塗装する場合、メグゼシールが弾かれたり、あるいは密着性を高めるため、粒度 240 程度のペーパーでサンディングすることが推奨です。

◆ ナイロン製の水性塗料用刷毛を使用し獣毛刷毛は使用しないこと。

◆ スプレーは.015 のチップか、それより小さいものを使用してください。

◆ 気温が 8℃以下、塗料温度が 5℃以下になる日や、湿度が 85%以上になるような日には塗装を避けてください。

◆ 塗装中や塗装後 3 日間は換気を十分に取って乾燥を促進してください。水性塗料に含まれる水分で塗装空間が飽和水蒸気量になると、水性塗料は乾燥しません。

◆ 使用した塗装具は、塗料が乾燥する前に水道水で洗浄し、陰干してください。

エイ・エフ・エム ジャパン株式会社
〒501-6331 岐阜県羽島市堀津町横手3丁目18-2
info@agm-j.com <http://www.afm-j.com>