

成 分 表・試験成績表

エイ・エフ・エム ジャパン株式会社
〒501-6331 岐阜県羽島市堀津町横手 3 丁目 18 2
電話 058-398-3688 ファックス 058-398-3123

成分、含有量、CAS No. および塗料配合

品 番	50106
品 名	ポリウレシール BP クリア

成 分 名	重量%	CAS No.	備 考
ポリウレタン分散液	75-80	混合物	有害性情報なし
アクリルエマルジョンコポリマー	4<	混合物	有害性情報なし
水	5-10	7732-18-5	
ジプロピレングリコールメチルエーテル	10-15	34590-94-8	
合 計	100		
[塗料特性]			
比重: 1.04		加熱残分: 67.88%	
引火点: なし		色 相: 乳白色	
その他:		pH 値: 7 - 8	
		臭 気: 微臭	
[記事]			
塗料種類: 水性ウレタン塗料			
用 途: 建築仕上げ用			
関係法例: 別に無し			

試験項目	試験成績	規 格	ASTM
容器中の状態	合格	腐臭がなく固まったものがなく一様である。	D1475-86
含有固体粒径	合格	直径 0.6mm 以下	/ 196-86
作 業 性	合格	乾燥時間。20 分以上三時間以下。(5 度以上)	D1460-83
塗膜の外観	合格	浸透し重ね塗りの場合に外観に異常がないこと。	
耐 候 性	合格	紫外線促進試験で 700 時間。	G26-88
耐汚染性	合格	ソース、オリーブオイル、口紅 12 時間スポット試験。	D1308-02
耐薬品性	合格	5% 酢酸、1% 炭酸ナトリウム水 12 時間スポット試験。	
湿熱試験 1	合格	50、90%RH, 45 日間	D2243-82
湿熱試験 2	合格	沸騰水中に 20 分放置。	*
寒熱試験	合格	- 20 60 の温度変化を 5 サイクル。	D2243-82
隠蔽率(0.95 以上)	-	レネタカードによる乾燥フィルムの隠蔽力試験。	D2805-85
耐洗浄性	合格	常温水での繰り返し水洗試験	D3450-86
臭 気	合格	刺激臭がない事。	*

* ASTM に規定がないため、メーカー研究所での出荷時抜き取り検査報告書による。